

TECHNICAL DATA SHEET

SINPEL B VAL

CODE: SB08VL, SB14VL, SB27VL, SB45VL

DESCRIZIONE *DESCRIPTION*

Tessuto non tessuto in fibra poliestere in fiocco. *Polyester staple fiber nonwoven.*

UTILIZZO *APPLICATION*

Imbottitura per abbigliamento *Padding for clothing*

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Composizione *Composition*

100% Fibre poliestere *100% PES Fibers*

Colore *Color*

Bianco *White*

Grammature nominali disponibili *Available nominal surface weight*

g/m² 80 – 250

Grammatura = peso netto rotolo/superficie nominale. Tolleranza ± 7,5%. *Surface weight = roll net weight/nominal surface. Tolerance ± 7,5%.*

Spessori nominali disponibili *Available nominal thickness*

Code SB08VL SB14VL SB27VL SB45VL

* (Valori indicativi / *indicative values*)

mm * 0.8 1.4 2.7 4.0

CERTIFICAZIONI *CERTIFICATIONS*

Certificato OekoTex® *OekoTex® Certificate*

971822.O



FORNITURA ED IMBALLAGGIO *SUPPLY AND PACKING*


Rotoli *Rolls*

altezza massima W *max width W* 300 cm (-0/+ 2 cm)

lunghezza massima L *max length L* variabile in base a grammatura (-0/+ 2%)
variable according to the surface weight

Imballaggio *Packing*:

Standard
con tubo di cartone e sacco in polietilene
Standard with cardboard tube and polyethylene-film bag



SIMBOLOGIA CONSIGLIATA PER L'ETICHETTATURA *RECOMMENDED SYMBOLS FOR LABELS.*



RACCOMANDAZIONI D'USO *RECOMMENDED USAGE*

Date le caratteristiche di morbidezza e soffici ta  dovute alla particolare tecnologia produttiva adottata, si rende noto che il prodotto   ritenuto a forte rischio di pilling, e pertanto deve essere adeguatamente protetto. Inoltre il prodotto va ancorato al tessuto o alla fodera interna con cuciture a quadrato, rombo o qualsiasi altra forma, fino a 6÷8 cm di lato, per migliorarne la stabilit .

Owing to its peculiar manufacturing technology, that gives the product high softness and fluffiness, it is recommended to properly secure it to the fabrics or to the inner lining by means of square, diamond, or other equivalent stitching, with a side of 8 ÷ 10 [cm] to improve its stability.

Per qualsiasi altra tipologia di applicazione   opportuno eseguire prove adeguate sul prodotto.

Any other kind of application has to be adequately tested.

For more information please contact : info@gruppperuzzo.com

TDS

This data sheet may be subject to revision due to development and changes of the material. Please note that all values are preliminary and based on results obtained under typical conditions. The data are furnished without liability for the company and does not constitute a warranty or representation of the material in use. The company reserves the right to release new data sheets in replacement. This data sheet is not a specification.

N°	ABI0134
Rev.	3
Data	27/04/16